

Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárně technická laboratoř, Pražská 16, 102 00 Praha 10
tel. 281017111, fax 281017455, mobil 721933871, e-mail ptl@csias.cz, www.csias.cz/ptl



ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.7



PROTOKOL č. 15958

o zkouškách požárně technických charakteristik

Č. j.: PTL – 108/12	Počet stran protokolu: 1					
Zadavatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9						
PŘEDMĚT ZKOUŠEK						
Název: DELUX EPS	Výrobce: Nesdělen					
Norma: Nesdělena						
Složení: Nesděleno						
Vzhled: Transparentní deska s dekorem ve hmotě o plošné hmotnosti 6,4 kg/m ² , tloušťky 6mm.						
Datum přijetí vzorku: 13. 4. 2012	Odběr vzorku: Vzorky dodal zadavatel					
Datum provedení zkoušek: 9. 5. 2012						
ZKUŠEBNÍ METODA: ČSN EN ISO 11925 – 2						
Kondicionování zkušebních těles: Dle ČSN EN 13238, čl. 4.2						
Doba expozice: 15 s						
NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY ZKOUŠEK						
<u>Vystavení plochy</u>						
Zkušební tělesa odebrán	podél	napříč				
Zkušební těleso číslo:	1	2	3	1	2	3
Zapálení vzorku:	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Dosažení značky [s]	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Zapálení filtračního papíru:	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Chování při zkouškách: Zkušební tělesa se nepodařilo zapálit.						

Závěr:

Výsledky zkoušky se vztahují k chování zkušebních vzorků výrobku při konkrétních zkušebních podmínkách a nejsou jediným kritériem pro hodnocení možného požárního rizika výrobku při jeho použití.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch

Datum: 9. 5. 2012

Vít Slaboch

